



Hochwertiges Spezialprodukt zur hydrophoben Ausrüstung von saugfähigen Baustoffen, aromatenfrei

PRODUKTBESCHREIBUNG

Verpackung: Gebinde mit 12 l Inhalt.

EIGENSCHAFTEN

ASG Siloxan W290 ist eine Imprägnierung zur Hydrophobie-Ausrüstung mineralischer Baustoffe. Durch chemische Bindung an das silikatische Substrat ist eine Langzeitwirkung gewährleistet. Außerdem wird die vorhandene Wasserdampfdiffusionsfähigkeit in keiner Weise beeinflusst. Durch die Behandlung der Bauteile mit **ASG Siloxan W290** wird die Wasseraufnahme extrem reduziert, so dass Folgeschäden wie Frostaufbrüche, Salzausblühungen u.Ä. weitgehend verhindert werden. Außerdem wird der Transport von Schadstoffen in das Bauteil stark herabgesetzt und auch dadurch Schäden vermieden. (Korrosion von Moniereisen, Abschälen von Schichten bei Sedimentgesteinen, Durchsäuerung von Putzen und Anstrichen)

ANWENDUNG

Zur hydrophoben, d.h. wasserabweisenden Imprägnierung von Bauteilen aus Beton, Putz, Kalksandstein, Ziegel, Gasbeton, Zementfaserplatten, Natursteine u.Ä.

TECHNISCHE DATEN

Spez. Gewicht: ca. 0,8

Flammpunkt: 62°C

Rohstoffbasis: Oligomeres Siloxan in Kohlenwasserstoffen.

Siloxangehalt: ca. 6,3 %

Aussehen: klare, farblose Flüssigkeit

Wasseraufnahme: stark reduziert

UV-Stabilität: gut

Witterungsstabilität: hoch

VERARBEITUNGSHINWEISE

Anmischen: **ASG Siloxan W290** wird im Anlieferungszustand verarbeitet.

Verarbeitung: **ASG Siloxan W290** wird am besten im Sprüh- oder Flutverfahren auf die zu behandelnde Fläche aufgetragen. Der Auftrag sollte drucklos in mindestens zwei Arbeitsgängen nass in nass erfolgen. Zwischen den einzelnen Arbeitsgängen sollte kein langer Zeitraum liegen, d.h. wenn der erste Auftrag weggesaugt ist, sollte der nächste erfolgen. Der Untergrund darf keine Nässeflecken aufweisen d.h. er sollte optisch trocken sein.

Verbrauch: Der Verbrauch hängt weitgehend von der Saugfähigkeit des Untergrundes ab. Er liegt zwischen 0,05 l/m² bei schwach saugenden Natursteinen und 2,0 l/m² bei Gasbeton. Für Beton kann ein Verbrauch von 0,25-0,5 l/m² angenommen werden.

Reinigung der Werkzeuge: Sofort nach Gebrauch mit ASG-Pinselreiniger.

KENNZEICHNUNG

Gefahrenhinweise: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

Die vollständige Kennzeichnung finden Sie im Sicherheitsdatenblatt unter asg-fassadenreiniger.de

GGVS: entfällt, UN: entfällt, WGK: 1

Entsorgung: nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben.

Abfallschlüssel gemäß EAK: 080111

IHR KONTAKT

Herbert Miller

Telefon: 09171 - 90 69 123

Mobil: 0178 - 800 88 20



„Unsere Kunden haben Top-Ergebnisse durch die anwendungsbezogene Dosierung.“

ASG-Fassadenreiniger

asg-fassadenreiniger.de

Inh. Rosemarie Lederer

Jerkingen Straße 10

D-91186 Büchenbach

Telefon: 09171 - 90 69 123

Telefax: 09171 - 98 95 37

Mobil: 0178 - 800 88 20

E-Mail: info@asg-fassadenreiniger.de

