

Schutz für Fassaden und Mauerwerke vor Sprayfarben

EIGENSCHAFTEN

- Hydrophob eingestellte, lösemittelfreie Emulsion
- Auf Basis von Wachsen und Paraffinen der zweiten Generation
- Bietet Schutz für Fassaden und Mauerwerke gegen Graffiti
- Effektiver Schutz vor Sprayfarben
- Reinigung nur mit Hochdruckreiniger und heißem Wasser (90 °C) möglich

ANWENDUNGSGEBIETE

- Vor allem für saugfähige, mineralische Baustoffe wie Beton, Ziegel, Kalksandsteine, Natur- und Kunststeine, Putze usw. als Schutz gegen Graffiti-Schmierereien.
- Auf sehr grobporigen/rauen Oberflächen nur nach eingehender Prüfung verwenden.
- Je nach Saugfähigkeit des Untergrundes kann eine gewisse Farbvertiefung entstehen.



ANWENDUNG / WICHTIG

- Mit Pinsel, Malerbürste, Farbroller oder Sprühgerät auftragen
- Vor Anwendung mit bis zu 20% kaltem Leitungswasser verdünnen
- Auftragsmenge je nach Untergrund zwischen 150 und 300 g/m²
- Für höhere Schichtdicken: Nass in Nass auftragen
- **Zweiter Auftrag nach Trocknen des ersten nicht mehr möglich**

**Lieferung
frei Haus**



IHR KONTAKT

Herbert Miller

Telefon: 09171 - 90 69 123
Mobil: 0178 - 800 88 20



„Unsere Kunden haben Top-Ergebnisse durch die anwendungsbezogene Dosierung.“

ASG-Fassadenreiniger

asg-fassadenreiniger.de

Inh. Rosemarie Lederer
Jerkinger Straße 10
D-91186 Büchenbach

Telefon: 09171 - 90 69 123
Mobil: 0178 - 800 88 20

E-Mail: info@asg-fassadenreiniger.de



TECHNISCHE DATEN

Wirkstoffgehalt:

Zusammensetzung: Emulsion von Paraffinen, Wachsen und speziellen Additiven

Aussehen: milchig-opake Flüssigkeit

Konzentration: ca. 40 % im Konzentrat

Flammpunkt: entfällt

Lösemittel: lösemittelfrei

Löslichkeit: verdünnbar mit kaltem Wasser

Schmelzpunkt: ca. 62 °C

Viskosität: 200 cSt

Dichte: (bei 20 °C ca. 0,97 g/ccm)

pH-Wert: ca. 8

Verpackung: Kunststoffkanister

Lagerung: ca. 12 Monate bei + 5 bis 25 °C

SCHUTZMASSNAHMEN

Auf gute Belüftung achten. Schutzbrille (empf. Gesichtsschutz) und -handschuhe tragen.
Während der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen.

LAGERUNG

- Die Gebinde sind vor direkter Sonneneinstrahlung und insbesondere vor Frost zu schützen. Nach Frosteinwirkung ist das Produkt unbrauchbar.
 - Eine Lagertemperatur zwischen +5 und +25 °C ist einzuhalten.
 - **ASG Graffitischutz LR 600 Konzentrat** ist ca. 12 Monate ab Auslieferungsdatum lagerbar.
- Bitte beachten Sie diese Hinweise, um eine optimale Leistung des Produkts zu gewährleisten.

Alle Angaben dieser technischen Informationen beruhen auf praktischer Erfahrung. Allgemeinverbindlichkeit wird wegen der unterschiedlichen Praxisvoraussetzungen ausgeschlossen. Eigenversuche sind durchzuführen. Mit Erscheinen dieser technischen Information verlieren frühere Ausgaben ihre Gültigkeit.

Stand 11.02.2025